

## Produkt Informationen

### Qualitätsmerkmale Nadelholzplatten Ein- und Mehrschicht, EN13017-1

November 2018

Merkmale	0	A	B	C	S
Allgemeine Anforderungen/ Verklebung	keine offenen Klebefugen	keine offenen Klebefugen	offene Fugen: ≤ 100 mm/1 m Klebefuge zulässig	offene Fugen: ≤ 100 mm/1 m Klebefuge zulässig	offene Fugen: ≤ 100 mm/1 m Klebefuge zulässig
Aussehen und Farbe/ Holzbild	in Farbe und Textur gut ausgeglichen	in Farbe und Textur gut ausgeglichen	in Farbe und Textur weitgehend ausgeglichen	keine Anforderungen	keine Anforderungen
Textur/Struktur/Faserverlauf	grobe Textur nicht zulässig	grobe Textur zulässig	grobe Textur zulässig	keine Anforderungen	keine Anforderungen
Äste	gesunde, festverwachsene Äste Fichte: bis 30 mm Ø Kiefer/Lärche: bis 50 mm Ø	gesunde festverwachsene Äste Fichte: bis 40 mm Ø Kiefer/Lärche: bis 60 mm Ø	gesunde festverwachsene Äste und einzelne schwarze Äste zulässig	zulässig	gesunde, festverwachsene Äste bis 60 mm Ø und einzelnen Astlöcher bis 10 mm Ø zulässig
Dübel	vereinzelt Naturastdübel zulässig	Naturastdübel zulässig	zulässig	zulässig	bis 40 mm Ø zulässig
Harzgallen	vereinzelt bis 2x 30 mm zulässig	vereinzelt bis 3x 40 mm zulässig	vereinzelt bis 5x 50 mm zulässig	zulässig	bis 5 x 50 mm zulässig
ausgebesserte Harzgallen	Dübel vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
Risse	vereinzelte Oberflächenrisse zulässig	vereinzelte Oberflächenrisse zulässig	Oberflächenrisse und Endrisse bis 50 mm Länge vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
Markröhre/Kernröhrenanteil	nicht zulässig	vereinzelt bis 400 mm Länge zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Druckholz/Buchs	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig	zulässig bis 40% der Plattenbreite
Insektenbefall	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt kleine Löcher von nicht aktiven Larven zulässig	nicht zulässig
Verfärbungen	nicht zulässig	nicht zulässig	leichte Verfärbung zulässig	zulässig	zulässig
Fäule	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Splint	bei Kiefer zulässig; bei Lärche schmale Streifen bis 20% der Lamellenbreite zulässig	bei Kiefer zulässig; bei Lärche schmale Streifen bis 20% der Lamellenbreite zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Dicke der Klebefuge	max. 0.2 mm	max. 0.2 mm	max. 0.3 mm	keine Anforderungen	max. 0.3 mm
Qualität der Oberflächenbearbeitung	ohne Fehlstellen	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt Fehlstellen zulässig	keine Anforderungen	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Qualität der Schmalseite und der Stimenden (Baumkante ausgeschlagene Stellen)	ohne Fehlstellen	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	vereinzelt Fehlstellen zulässig	keine Anforderungen	ohne Fehlstellen
Holzartenmischung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig; bei Fichte ist jedoch ein Anteil von 10% Tanne gleichmässig verteilt zulässig	zulässig	zulässig
Breite der Einzellamellen	mind. 60 mm (gilt nicht für Kantenlamelle)	mind. 60 mm (gilt nicht für Kantenlamelle)	keine Anforderungen	keine Anforderungen	mind. 30 mm, max. 180 mm (gilt nicht für Kantenlamelle)
Zuschnitt der Lamellen	parallel zugeschnitten	parallel zugeschnitten	parallel zugeschnitten	parallel oder konisch zugeschnitten	parallel oder konisch zugeschnitten
Endverbindung der Lamellen/Einzelteil/Längenstösse (ohne Randteil)	nicht zulässig	nicht zulässig	Keilzinkung oder gleichwertige Verbindung zulässig	zulässig	Keilzinkung oder gleichwertige Verbindung zulässig