

Produkt Informationen

Qualitätsmerkmale Nadelholzplatten Ein- und Mehrschicht, Önorm B 3022

November 2018

Merkmale	A	AB	B	C
Allgemeine Anforderungen/ Verklebung	einwandfreie Verleimung, keine offenen Fugen	einwandfreie Verleimung, keine offenen Fugen	einwandfreie Verleimung, keine offenen Fugen	einwandfreie Verleimung
Aussehen und Farbe/Holz- bild	nach Farbe und Struktur ausgeglichenes Bild		keine besonderen Ansprüche	keine besonderen Ansprüche
Textur/Struktur/Faserverlauf	feinjählig, geradfaserig	grobjählig, geradfaserig	grobjählig und leichter Dreh- wuchs zulässig	keine besonderen Ansprüche
Äste	gesunde, festverwachsene Äste Fichte: bis 30 mm Ø Kiefer/Lärche: bis 50 mm Ø	gesunde Äste, festverwach- sene schwarze Äste und Flügeläste mässig erlaubt	gesunde festverwachsene Äste und vereinzelt schwar- ze Äste erlaubt	keine besonderen Ansprüche
Dübel	vereinzelt zulässig	mit sauberer Passung zu- lässig	zulässig	keine besonderen Ansprüche
Harzgallen	vereinzelt bis max. 2x30mm zulässig	gering zulässig bis max. 5x50mm zulässig	zulässig bis 5x50mm	keine besonderen Ansprüche
ausgebesserte Harzgallen	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig	keine besonderen Ansprüche
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	vereinzelt zulässig	keine besonderen Ansprüche
Risse	seichte Oberflächenrisse vereinzelt zulässig	seichte Oberflächenrisse und durchgehende Endrisse bis max. 30 mm vereinzelt zulässig	seichte Oberflächenrisse vereinzelt zulässig, durch- gehende Endrisse bis 50 mm Länge vereinzelt zulässig	keine besonderen Ansprüche
Markröhre/Kernröhrenanteil	praktisch keiner	vereinzelt zulässig bis max. 20cm	zulässig	keine besonderen Ansprüche
Druckholz/Buchs	praktisch keiner	mässig zulässig	zulässig	keine besonderen Ansprüche
Insektenbefall	unzulässig	unzulässig	unzulässig	
Verfärbungen	unzulässig	im Prinzip unzulässig	vereinzelt leichte Verfärbung zulässig (z.B. Bläue)	keine besonderen Ansprüche
Fäule				unzulässig
Splint	bei Kiefer zulässig, bei Lär- che vereinzelt zulässig		bei Kiefer und Lärche zulässig	keine besonderen Ansprüche
Dicke der Klebefuge	max. 0.2mm		max. 0.3mm	keine besonderen Ansprüche
Qualität der Oberflächenbe- arbeitung	ohne Fehlstellen		vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig	keine besonderen Ansprüche
Qualität der Schmalseite und der Stirnenden (Baumkante ausgeschlagene Stellen)	unzulässig		bis 10 mm vom Rand verein- zelt zulässig	
Holzartenmischung	unzulässig		unzulässig	
Breite der Einzellamellen	mind. 60 mm		keine besonderen Ansprüche	keine besonderen Ansprüche
Endverbindung der Lamellen/ Einzelteil/Längenstösse (ohne Randteil)	unzulässig		zulässig	